

7-530, 7-531, 7-532, 7-533 7-534, 7-535, 7-536, 7-537 PUR Direct - Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung Allgemeine Informationen

Selemix Direct ist ein 2K Polyurethan Decklack, der direkt auf den jeweiligen Untergrund aufgetragen werden kann. Die Produkteigenschaften sind:

- Einschicht System
- Hohe Schichtdicke : bis zu 300 µm Nassschicht
- Verarbeitbar mit Airless, Airmix, Hochdruck konventionell oder HVLP
- Gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, z.B. blanker Stahl, Aluminium, galvanisch verzinkter Stahl, Edelstahl und GFK
- Hervorragendes Deckvermögen durch hoch konzentrierte Mischlacke

Produkte

8 Binder :

4 verschiedene Glanzgrade: Matt, Halbglanz, Seidenglanz und Hochglanz.

Für weiße und helle Farbtöne:

7-531 Direct Binder GL 10
7-533 Direct Binder GL 30
7-535 Direct Binder GL 50
7-537 Direct Binder GL 70

Für andere Farbtöne:

7-530 Direct Binder GL 10
7-532 Direct Binder GL 30
7-534 Direct Binder GL 50
7-536 Direct Binder GL 70

2 Härter:

9 - 070 Direct Härter
9 - 075 Direct HS Härter

1 Verdünnung:

1 - 480 Direct Verdünnung

1 Additive:

6 - 550 Direct Accelerator

Untergrund und Vorbehandlung



Alle Flächen müssen mit dem geeigneten Reiniger gründlich entfettet werden.




Untergrund

Gusseisen
Blanker Stahl
Stahl gestrahlt
Stahl phosphatiert
Stahl galvanisiert
Aluminiumlegierungen
GFK
Edelstahl

Schleifen

P 80 - P 120 (trocken)
P 80 - P 120 (trocken)
Sa 2,5 bei 30 µm Profil
Scotchbrite
Scotchbrite
P 280 - P 320 (trocken)
P 240 (trocken)
Reinigen



**7-530, 7-531, 7-532, 7-533
7-534, 7-535, 7-536, 7-537
PUR Direct - Decklack**

TECHNISCHES MERKBLATT

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhältnis Binder - Mischlack

	<u>Weiße und helle Farbtöne</u>		<u>Andere Farbtöne</u>	
Mischung nach <u>Gewicht</u>	Binder	95	Binder	85
	Mischlack	5	Mischlack	15

Besonderer Hinweis

Bei Schlechter deckenden Farbtönen kann das Deckvermögen verbessert werden, indem man die doppelte oder dreifache Menge der Mischlacke hinzufügt, ohne dass die Produkteigenschaften verändert werden

	Helle Farbtöne Binder	Mischlack	Andere Binder	Mischlack
Standard Pigmentierung	950 g	50 g	850 g	150 g
2-Fache Pigmentierung	900 g	100 g	700 g	300 g
3-Fache Pigmentierung	850 g	150 g	550 g	450 g

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

- D**  PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden, Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238
- A**  PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg, Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640
- CH**  BELFA AG Flughafenstrasse 52, 8152 Glattbrugg Tel.: (41)-44-874-66-66, Fax.: (41)-44-874-66-33