517

7-310

NC-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-310 Nitro-Cellulose Decklack ist ein 1K-Produkt für Uni- und Metallic-Farbtöne. Dieser Decklack ist schnelltrocknend und darüber hinaus sehr leicht aufzutragen.

Untergrund und Vorbehandlung

Nitro-Konverter müssen sofort nach der Zugabe der Mischfarben gut aufgerührt werden.

KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820, KH-Rostschutzgrund 7-080

Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise

		Gewicht	Volumen
Mischungsverhältnis	Decklack 7-310	1000 g	1
	Nitro-Verdünner 1-215*	1000 - 1200 g	1 - 1,2

*(Aromatenfreie Verdünner 1-205 kann auch eingesetzt werden)

Verarbeitungszeit 20°C	Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung
Viskosität	18-22 Sek. DIN 4 bei 20°C
Spritzdüse	1.4-1.7 mm
Spritzdruck	3-4 bar
Anzahl der Spritzgänge	2-3 (ca. 35-45 µm)
Zwischenablüftzeit	10-15 Minuten 20°C

Lufttrocknung bei 20°C

Staubfrei:	10-15 Minuten
Grifffest:	40-50 Minuten
Durchgetrocknet:	16-18 Stunden

Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM NC-Decklack

517

7-310

NC-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit	2.7-3.0 m² / kg spritzfertige Mischung; Trockenschichtdicke 40 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.

Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D **PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden,**
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A **PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,**
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH **Belfa AG, Flughofstrasse 52, 8152 Glattbrugg**
Tel.: (41)-44-874-66-66, Fax.: (41)-44-874-66-33