



2K Rapid CLEAR BE-2018

Février 2018

Description


Le vernis 2K BE-2018, est un vernis avec une haute teneur en éléments solides., conforme au COV pour une utilisation universelle. Les temps de séchage très rapides: 10 min. à 60° ou 30 min. à 40° soutiennent le processus des travaux de peinture. On peut appliquer ce vernis sans problèmes sur du Spot Repair, peintures partielles ou peintures complètes. Malgré les temps de séchage très courts, on obtient un excellent résultat au point de vue brillance et aspect final. Après le refroidissement de la surface, on peut de suite monter les pièces et polir l'objet.

Produits

Vernis	BE-2018	
Durcisseur Rapid	BE-3018	< 20°C
Durcisseur Standard	BE-4018	> 20°C
Durcisseur Slow	BE-5018	> 30°C

Fond / preparation

Peinture hydrosoluble ou peinture à base de solvants . on peut appliquer le vernis jusqu'à maximum 8 heures. Concernant les détails d'application, veuillez svp consulter la fiche technique du produit.



Vernis	BE-2018	2	Parts en volume
Durcisseur	BE-3018/4018		
	BE-5018	1	



Pistolet: Sata, Devilbiss, Iwata, Walcom ou HVLP

Busee: 1,2 . 1,3 mm


Pression: 2,0 bar pression d'entrée



2 couches fermes donnent 50-70 µm de couche sèche

Version Rapid

1 couche maigre sans temps d'évaporation / 1 couche ferme



Temps d'évaporation entre les couches max.5 minutes

Temps d'évaporation avant le séchage au four max. 5 minutes



Séchage à l'air:

Hors poussière: 15 . 20 min.

Sec au toucher: 1 heure

Sec au montage: 4 heures

Séchage au four / temperature de

l'objet: 60°C: 5 - 10 min.

Sec au montage: après refroidissement

Santé et sécurité



Sur les fiches de sécurité et les étiquettes des produits, vous trouverez tous les conseils concernant la santé, la sécurité et la protection de l'environnement. Ces renseignements sont également disponibles sur : <http://www.belfa.ch>

Informations COV



La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit IIB.e) dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 420 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa version prête à l'emploi est au maximum de 420 g/litre. Selon le mode d'utilisation choisi, la teneur en COV de ce produit peut être inférieure à celle prévue par la directive européenne.

Exclusivement pour usage professionnel

Ces produits sont destinés exclusivement pour usage professionnel. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur des connaissances techniques actuelles et servent à soutenir l'utilisateur dans son application. Ces informations sont sans engagement et BELFA ne prendra aucune responsabilité concernant leur exactitude, leur justesse et leur intégralité. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit soit bien adapté à l'usage auquel il le destine. Une garantie concernant certaines propriétés ne peut pas être dérivée des indications dans cette fiche technique. Nous nous réservons le droit d'adapter en tous temps et sans préavis, le contenu des fiches techniques au stand actuel de la technique. Ces directives sont valables sans limite pour tous les changements et compléments.

Tous droits réservés. Tous droits de auteurs des marques et brevets réservés.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent influencer les temps de séchage.

Belfa AG
Flughofstrasse 52
8152 Glattpfugg
Telefon 044 874 66 66
Telefax 044 874 66 33
www.belfa.ch