
Fiche technique

PPG-BE-C/861 Argent chromé

LAQUE DE BASE À EFFET CHROMÉ POUR JANTES

Description du produit

Argent chromé est une laque de base avec laquelle, grâce aux pigments aluminium spéciaux, on peut obtenir une surface qui ressemble au chrome.

Ce produit convainc par son séchage rapide et son excellent pouvoir couvrant.

Préparation de la surface

Les vieilles peintures ainsi que toutes les surfaces à traiter doivent être libre de poussière, de graisse et de rouille.

Il faut bien poncer toutes les surfaces et les traiter soigneusement avec les nettoyants correspondants.

Remarques spéciales

Argent chromé peut être utilisé seulement sur des petits objets.

Santé et sécurité

Concernant les conseils pour la santé, la sécurité et la protection de l'environnement, veuillez s'il vous plaît consulter les fiches de sécurité correspondantes et les étiquettes sur les emballages-

Caractérisation

PPG-BE-C/861

MODE D'APPLICATION

Variante 1



Dégraissier avec
D837 Dégraissier anti-silicone

Variante 2

Dégraissier avec
D837 Dégraissier anti-silicone



1 couches
D854 Scansealer
MV: D847 3 parts
D803 1 part
D807 2 parts

1 – 2 couches
D770 argent
MV: D770 1 part
D807 1 part



Séchage
30 min à 60°C.


Temps d'évaporation
15 min. à 20°C



A 50°C. température de l'objet
appliquer 1-2 couches
d'argent chromé

Appliquer
1-2 couches
d'argent chromé

Le matériel est prêt à gicler.



Evaporer
15 min. à 20°C.

Evaporer
15 min. à 20°C.



Vernis MS D800
MV: D800 3 parts
D803 1 part
D807 1 part

Vernis MS D800
MV: D800 3 parts
D803 1 part
D807 1 part