

## Product Information



### ACCELERATEUR 2K

### F381

#### PRODUITS

Accélérateur 2K  
Liants 2K Delfleet

F381  
F341, F343

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

F381 est un accélérateur 2K de séchage pour les systèmes polyuréthannes et isocyanates lorsque la température est inférieure à 15°C.

#### PREPARATION DES SUPPORTS

Se référer à la fiche technique du liant utilisé

#### GUIDE D'APPLICATION

L'Accélérateur 2K F381 doit être ajouté à la teinte finie avant le durcisseur dans une proportion de 3% à 6% du poids (40 - 80ml ou 35 - 70g par litre). F381 peut aussi être ajouté au prêt à l'emploi dans une proportion de 2% à 4% du poids (26 - 52ml ou 23 - 46g par litre).

#### PERFORMANCE ET LIMITATIONS

L'ajout de F381 réduit la durée de vie en pot et doit être utilisé pour les petites surfaces uniquement. Un excès d'accélérateur peut réduire le brillant et la fluidité.



## HYGIENE ET SECURITE

**Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel**, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine. Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)



**PPG Industries France**  
**10 rue Fulgence Bienvenüe**  
**92238 Gennevilliers Cedex**  
**FRANCE**  
**Tel : 01 41 47 21 22**  
**Fax : 01 41 47 21 25**

