










# 7-530, 7-531, 7-532, 7-533 7-534, 7-535, 7-536, 7-537 PUR Direct - Decklack

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Verarbeitungshinweise Standard mit Härter 9 - 070

		<i>Airless und Airmix</i>	<i>Konventionell</i>
	Mischungsverhältnis <b>Volumen</b>	Decklack Härter 9-070 Verdüner 1-480 <small>*Abhängig von Gerätetyp und verwendetem Binder</small>	4 Teile 1 Teil 1 Teil
	Spritzviskosität	18 - 25 Sek. DIN 6 / 20°C	20 - 25 Sek. DIN 4 / 20°C
	Verarbeitungszeit	2 - 3 Stunden*	3 Stunden*
<small>*Die Trocknung kann beschleunigt werden durch die Zugabe von 2% Selemix-Direkt-Beschleuniger 6-550. Dies bedeutet, dass die obengenannte Verarbeitungszeit sich um die Hälfte reduziert. Die Benutzung des Additivs wird grundsätzlich empfohlen bei Temperaturen unter 20°C.</small>			
	Spritzdüse und Spritzdruck	<i>Airless</i> Spritzdüse Materialdruck  <i>Airmix</i> Spritzdüse Materialdruck Luftkappe <small>*Bei Binder 7-536 und 7-537 Spritzdüse 0,11 - 0,13 inches</small>	1,8 mm 3,0 - 3,5 bar
	Anzahl der Spritzgänge	1 - 2	2
	Ablüfzeit zwischen den Spritzgängen	10 - 15 Minuten	15 Minuten
	Trockenschichtdicke	100 - 200 µm <small>Höhere Schichtdicke kann durch zusätzliche Spritzgänge erzielt werden Dies verlängert die Trockenzeiten</small>	80 - 100 µm
	Ablüfzeit vor Ofentrockn.	15 Minuten	15 Minuten
	Luftrocknung 20°C	Staubfrei Griffest Durchgetrocknet	60 Minuten 2 Stunden 16 Stunden
	Ofentrocknung 60°C	Trocken nach	45 Minuten
	Überlackierbar mit SELEMIX Decklack	nach 24 Stunden bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich	





# 7-530, 7-531, 7-532, 7-533 7-534, 7-535, 7-536, 7-537 PUR Direct - Decklack



## TECHNISCHES MERKBLATT

### Technische Daten

	<u>Airless und Airmix</u>	<u>Konventionell</u>
VOC	470 - 500 g / L spritzfertig	520 - 550 g / L spritzfertig
Festkörper	65 - 70 % nach Gewicht	60 - 65 % nach Gewicht
Theore. Ergiebigkeit	4,5 m <sup>2</sup> / L spritzfertig	5,5 m <sup>2</sup> / L spritzfertig
	bei Trockenschichtdicke 80 µm	

### Verarbeitungshinweis: Andere Applikationsmethode

Selemix Direct kann auch mit dem Farbroller aufgetragen werden.

Farbrollertyp: Kurzhaar Mohair



Mischungsverhältnis

**Volumen**

Decklack  
Härter 9 - 070  
Verdünnung 1 - 480

4 Teile  
1 Teil  
0,5 - 0,7 Teile



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

### Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D		PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden, Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238
A		PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg, Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640
CH		BELFA AG Flughafenstrasse 52, 8152 Glattbrugg Tel.: (41)-44-874-66-66, Fax.: (41)-44-874-66-33