

NP 1000

PUR-Decklack Standard Weiss

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

NP 1000 Standard Weiss, PUR-Decklack ist ein fertig gemischter weisser Decklack mit einer sehr hohen Pigmentierung. Eine ausreichende Deckkraft erreichen wir bei 1 spritzgang. Der Frabton NP 1000 ist ein Reinweiss; einige RAL und andere Weisstöne können erreicht werden durch Hinzufügung NP Pigmenten aus Selemix Mischbank.

Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Epoxy-Grundierung 7-413, Epoxy-Grundierung 7-413, Epoxy-Vinyl-Grundierungen



Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis
Decklack NP 1000
Härter 9-070
Verdüner 1-480

Gewicht

1000 g
300 g
350 - 400 g

Volumen

3,5
1
1



Verarbeitungszeit 20°C

90 Minuten



Viskosität

18-20 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4-1.7 mm
3-4 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

0,09 - 0,11 inches
120-140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 = 50 µm



Abluftzeit zwischen den
Spritzgängen und vor der
Ofentrocknung

10-15 Minuten 20°C

Lufttrocknung bei 20°C:



Staubfrei:

10-15 Minuten

Griffest:

4-6 Stunden

Durchgetrocknet:

10-14 Stunden


Ofentrocknung bei 60°C

30-40 Minuten



Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM
PUR-Decklack

von mindestens 14 Stunden bis maximal 24
Stunden bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich



NP 1000

PUR-Decklack Standard Weiss

TECHNISCHES MERKBLATT

Prüfzeugnis für Lebensmittelbeständigkeit

Das folgende Lackaufbau ist geprüft auf Lebensmittelbeständigkeit durch französische nationale Organisation "Inesco Chimie"

Grundierung: 7 - 413 EP-Grund abgetönt mit 10% (nach Gewicht) von NP 1000.

Decklack: NP 1000

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

6,4 - 7,2 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



Belfa AG, Flughafenstrasse 52, 8152 Glattbrugg
Tel.: (41)-44-874-66-66, Fax.: (41)-44-874-66-33