

LAQUE SYNTHETIQUE MATE À SECHAGE RAPIDE

DESCRIPTION DU PRODUIT

7-611 Laque Synthétique Mate à Séchage Rapide bénéficie d'une bonne adhérence sur l'acier nu et sèche très rapidement. Elle est particulièrement recommandée pour les machines agricoles, les engins de Travaux Publics ainsi que pour les métaux.


SELECTION ET PREPARATION DES SUPPORTS



Acier nu
Apprêts 7-810, 7-820, 7-080

Ponçage
P80-120 -240 (sec)
Voir fiches techniques correspondantes

APPLICATION



Rapport de mélange (en g)

	Pistolet AIRLESS		Pistolet TRADITIONNEL	
<i>Rapport de mélange (en g)</i>	Laque 1-610*	1000 250-350	Laque 1-610*	1000 250-350
<i>Rapport de mélange (en volume)</i>	Laque 1-610*	6 2 - 3	Laque 1-610*	6 2 - 3
<i>Durée de vie en pot à 20 °C</i>		*1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés		
		illimitée		illimitée
<i>Viscosité</i>		23-29 s AFNOR 4 à 20 °C		23-29 s AFNOR 4 à 20 °C
<i>Buse</i>		9 – 11 (0,23-0,28 mm)		1,4 - 1,7 mm
<i>Pression</i>		120-140 bar		3-4 bar
<i>Nombre de couches</i>		2		2
<i>Temps d'évaporation</i>		5-10 minutes à 20 °C		5-10 à minutes 20 °C

Rapport de mélange (en volume)

Durée de vie en pot à 20 °C

illimitée

illimitée

Viscosité

23-29 s AFNOR 4 à 20 °C

23-29 s AFNOR 4 à 20 °C

Buse

9 – 11 (0,23-0,28 mm)

1,4 - 1,7 mm

Pression

120-140 bar

3-4 bar

Nombre de couches



2

2

Temps d'évaporation


5-10 minutes à 20 °C

5-10 à minutes 20 °C



APPLICATION

Temps de séchage à 20 °C :



Hors poussière :


10-15 minutes

Manipulable :

4-5 heures

Durcissement :

24-48 heures



Épaisseur conseillée :

40-50 microns

Recouvrable :

Minimum 6 jours à 20 °C
Maximum 1 mois sans ponçage ou
Minimum 1 jour à 20 °C avec ajout de 10% de
durcisseur 9-510 dans la teinte prête
à pulvériser

DONNEES TECHNIQUES

Extrait sec (à la livraison) :

56 % (en poids)

Densité (à la livraison) :

1 170 g/l

Rendement théorique :

5,6 – 6,4 m²/l prêt à l'emploi
Épaisseur du film sec 50µ

NORMES D'HYGIENE ET SECURITE

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour obtenir l'ensemble des informations concernant la santé, la sécurité et l'environnement, ainsi que la réglementation en matière de stockage.

Utiliser l'équipement de sécurité recommandé.

Ce produit est destiné exclusivement à un usage professionnel.

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20 °C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.

SELEMIX SYSTEM est une marque du Groupe



BELFA SA 5, ch de la Marbrerie

Tel: +41 22 342 64 74 , Fax: +41 22 300 13 51

E-Mail; info@belfa.ch